

KOSRUST

Peinture de Finition Universelle. Intérieur/Extérieur.

Peinture à base de résine Alkyde Uréthane d'un bel aspect brillant satin, spécialement mise au point pour effectuer en une seule opération le traitement anti-rouille et de finition.

15 teintes de base :

JAUNE T.P, ORANGE EQUIPEMENT, ROUGE INCENDIE, BLEU PISCINE, BLEU SAVIEM, GRIS ALU, NOIR, VERT BOUTEILLE, BRUN, BLANC, GRIS CLAIR, CHAMOIS, BRUN ROUGE, VERT PRE, PIERRE.



"L'hygiène est notre Passion"

• **Utilisation :**

Possède une très bonne adhérence sur une multitude de supports, tels que : Métal, ciment, béton, pierre, bois, plâtre, brique, anciennes peintures bien adhérentes.

Principalement utilisé comme peinture anti-rouille de finition sur tous les métaux : grue, bétonnière, étais, benne, échaffaudage, charpente, parc utilitaire, etc.

• **Mode d'Emploi :**

Les supports devront être SAINS, PROPRES et SECS.
Neutraliser l'alcalinité et la laitance des ciments puis rincer à l'eau.
Attendre 28 jours pour neutraliser les ciments neufs.

Les huiles et les graisses seront éliminées par lessivage et brossage, suivis d'un rinçage haute pression.
Les métaux devront être dégraissés, la rouille brossée et les bois secs.
Dans tous les cas d'un rinçage à l'eau, respecter un séchage de 5 à 8 jours afin que le support soit sec en profondeur.

Ne pas appliquer sur des supports chauds tels que les tôles, etc.

S'applique au rouleau ou au pistolet en deux couches :

1^{ère} couche diluée à 10 % de White Spirit, 2^{ème} couche pure à intervalle de 12 à 24 heures.

Hors poussière : 6 heures environ.
Temps de séchage : sec 24 à 48 heures.
Nettoyant et diluant White Spirit.

Consommation :

3 à 4 m²/ kg en 2 couches.

• **Avantages :**

Convient à tous les fonds.
Résiste parfaitement aux intempéries.
Qualité marine, qualité anti-rouille, bonne résistance à l'abrasion.
Economique par son fort pouvoir couvrant.

• **Sécurité d'Emploi :**

Ne pas appliquer sur support dont la température est inférieure à + 5°C, ainsi que par temps de pluie, forte humidité ambiante ou risque de point de rosée.

Devant l'irrégularité de la porosité et de l'état de surface de certains supports, la consommation peut varier de 50 %.

*Teintes claires sur supports foncés, il est conseillé une couche supplémentaire pour annuler le retour des couleurs primitives.
Exemple : peinture blanche sur support noir.*

Produit à Usage Professionnel • Formule déposée au Centre Anti-Poison de Lyon - 04 72 11 69 11

S.A.S au capital de 200.000 €

Sodevi H.E. ZI DE LADOUX - RUE ORANGE
BP 70051 • 63118 CEBAZAT
TEL. 04 73 23 63 18 • FAX. 04 73 23 63 19

Site internet : www.sodevi.fr • E-mail : contact@sodevi.fr

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 - SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J
IDENTIFIANT EUROPEEN : FR 30 331 803 056 00018



Carton 4 x 5 kg

Code : 1229

PLUS DE 2500 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

